

ACUSTIKFLOOR mix 1

Massetto cementizio additivato con polimeri sintetici ecocompatibili da riciclo

Proprietà / Prestazione	U.M.	Valore
Massetto ACUSTIKFLOOR Mix 1		
Resa	%	> 95%
Consumo per ogni cm di spessore del massetto	kg/m ²	5
Conducibilità termica (valore medio)	λ	0,063
Isolamento dal rumore di calpestio di solai in laboratorio	Δ L _w	25
Isolamento acustico per via aerea in opera	L' _{n,w}	55
Granulato ecocompatibili da riciclo		
Peso specifico	kg/m ³	ca 550
Contenuto di nitrati	mg/l	< 1,5
Contenuto di Fluoruri	mg/l	< 0,4
Contenuto di Solfati	mg/l	< 15
Contenuto di Cloruri	mg/l	< 3
Contenuto di Cianuri	mg/l	< 20
Contenuto di Bario	mg/l	< 0,3
Contenuto di Amianto	mg/l	ASSENTE

Note per la posa in opera

- Il massetto ACUSTIKFLOOR non deve essere utilizzato come massetto di allettamento per le pavimentazioni
- Il massetto ACUSTIKFLOOR deve essere sempre ricoperto con un massetto tradizionale sabbia cemento
- Il massetto ACUSTIKFLOOR deve essere sempre confinato anche in presenza di muri e tramezzi costruiti con qualsiasi materiali
- Il massetto ACUSTIKFLOOR risulta calpestabile tra i 2 e 4 giorni a seconda delle condizioni climatiche locali

Certificazioni



ASSOCIAZIONE AMBIENTALE AUTO-DICHIARATA - E DICHIARATA AIURA AMBIENTALE DI TIPO B

In conformità alla UNI EN ISO 14021:2025

Produttore:	BOERO MASSETTI S.n.c.
Sede legale:	Via Venasca, 63 - 12026 Piasco (CN)
Produttore:	Atto scritto e certificato in conformità con la direttiva europea 2002/95/CE
Revisione:	01/2024

AUTO-DICHIARAZIONE AMBIENTALE UNI EN ISO 14021:2025

Le caratteristiche ambientali del prodotto secondo il p.to 7 della UNI EN ISO 14021:2025 sono indicate dal simbolo /:

Compostabile	
Degradabile	
Progettato per essere disassemblato	
Energia di recupero	
Riciclabilità	
Contenuto riciclato *	
Consumo energetico: Consumo energetico ridotto nell'uso del prodotto	
Riduzione dell'uso di risorse nella produzione del prodotto	
Riduzione del consumo d'acqua nell'uso del prodotto	
Riduzione dei rifiuti nella produzione, distribuzione, uso o smaltimento del prodotto	
* Contenuto riciclato: 100% - Massetto con contenuto di materiale riciclato	

Nome Prodotto	Massa da prodotto (kg/m ²)	Pre-consumo (kg)	Post-consumo (kg)
Acustikfloor mix 1	5	0,2	0,2

Legenda:

- ** Contenuto di materiale riciclato: il contenuto di riciclato è calcolato in conformità con lo standard internazionale UNI EN ISO 14021:2025. Materiale Pre-consumo: Materiale sottratto dal flusso dei rifiuti durante un processo di facile recupero. È escluso il riutilizzo di materiali riciclati o del riciclo generato in un processo e in grado di essere recuperati nello stesso processo.
- Legenda: Materiali Pre-consumo: Materiale generato da operazioni commerciali o da finalità commerciali, industriali o artigianali, nel loro ciclo di vita, che non sono stati utilizzati finalizzati al prodotto, che non sono stati considerati rifiuti e che non sono stati destinati al riutilizzo.
- Calcolo di calcolo: 100% - (100% - 100%) = 100%
- Il contenuto è indicato (espresso in percentuale): A: materiali riciclati riciclati; B: materiali riciclati riciclati; C: massa del prodotto